

T-REX LEPIDLO BÍLÉ

T-REX Lepidlo bílé je vysoce pevné a pružné lepidlo s okamžitou fixací lepených částí. Lepidlo na bázi hybridních polymerů s výbornou přilnavostí k většině podkladů. Vytváří vysoce pevný a trvale pružný spoj s nosností až 35 kg/cm².

Technická data:

Báze	hybridní polymer
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	vlhkostní
Otevřený čas (*) (20°C/65% r.v.)	cca 5 min.
Rychlost vytvrzování (*) (20°C/65% r.v.)	3 mm/24 hod
Tvrdość (DIN 53505)	65 ±5 Shore A
Specifická hmotnost (DIN 53479)	1,47 g/ml
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-40°C až +90°C

(*) tyto hodnoty se mohou měnit dle aktuálních podmínek při aplikaci jako je teplota, vlhkost nebo povaha podkladu



Charakteristika:

- vysoká počáteční přilnavost
- výborná přilnavost na většinu povrchů
- snadno se nanáší
- lepí a těsní většinu běžných materiálů
- po vytvrzení pevné a trvale pružné
- bez zápachu, neobsahuje škodlivé látky
- přetíratelné většinou barev
- přilne na mokré podklad
- pro interiér i exteriér
- voděodolné a vodotěsné
- v průběhu vytvrzení neztrácí svůj objem

Příklady použití:

- vzájemné lepení běžných materiálů v domácnosti
- lepení a těsnění částí automobilů, karavanů apod.
- lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu
- těsnění odpadů a sanitárního vybavení

Provedení:

Barva: bílá

Balení: tuba 25ml

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé povrchy jako kovy, dřevo, sklo, a plasty apod. (mimo PP, PE, PTFE, silikon a asfalt)

Vždy doporučujeme předem vyzkoušet přilnavost lepidla k podkladu.

Pracovní postup:

Stav povrchu: čistý, suchý bez mastnot a prachu

Příprava: Odšroubujte uzávěr a jeho druhou stranou propíchněte plombu tuby. Po skončení práce tubu ihned důkladně uzavřete originálním uzávěrem

Nanášení: aplikujte v bodech nebo pružích na jeden z podkladů a ihned lepené části spojte a pevně stlačte.

Vytvrzení: většinu běžných částí není potřeba při vzájemném lepení fixovat. Lepidlo má vysokou počáteční pevnost.

K úplnému vytvrzení spoje dochází po 24 hod.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spirit (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a **Odstraňovačem silikonu Soudal**.

Poznámky:

- Při lepení zrcadel doporučujeme použít v kombinaci s oboustrannou samolepicí páskou o tloušťce 1-2 mm.
- V případě vzájemného lepení nesavých podkladů se dosažení úplného vytvrzení může prodloužit až na několik dnů.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.