

# Expert Eko Matt

maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS




## KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna: AT-15-8898/2012

Deklaracja zgodności: 01/S/2012

Atest higieniczny: 40/322/44/2012

Grubość: 3 mm



## PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	$\leq 1,0$	PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	$\leq 1,0$	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	$\leq 0,5$	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego $\Delta L_w$	dB	$\geq 18$	PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 717-2:1999
Zdolność kompensacji nierówności podłoża	mm	$\leq 2,5$	ZUAT – 15/VIII.21/2008

## WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m <sup>2</sup> /opak.	m <sup>2</sup> /kart.	m <sup>2</sup> /pal.	Waga brutto paleta [kg]
5200x1070x660	5	95	760	96

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 5200x1070x660 mm

## CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowana równoległe do szerokości. Barwa w odcieniu koloru niebieskiego.

## ZASTOSOWANIE

Maty Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nieówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzywa drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

## PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## TRANSPORT

Maty powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

## PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
Dariusz Bogdan Niewiński  
19-300 Ełk  
ul. Strefowa 2  
Tel. +48 87 620 99 00  
Fax. +48 87 620 99 88

# Cezar®

Perfekcja w każdym calu

# Expert Eko Matt

maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS




## KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna: AT-15-8898/2012

Deklaracja zgodności: 01/S/2012

Atest higieniczny: 40/322/44/2012

Grubość: 5 mm



## PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	$\leq 1,0$	PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	$\leq 1,5$	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	$\leq 1,0$	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego $\Delta L_w$	dB	$\geq 18$	PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 717-2:1999
Zdolność kompensacji nierówności podłoża	mm	$\leq 4,0$	ZUAT – 15/VIII.21/2008

## WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m <sup>2</sup> /opak.	m <sup>2</sup> /kart.	m <sup>2</sup> /pal.	Waga brutto paleta [kg]
5200x1070x660	5	95	760	96

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 5200x1070x660 mm

## CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowana równoległe do szerokości. Barwa w odcieniu koloru niebieskiego.

## ZASTOSOWANIE

Maty Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nieówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzywa drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

## PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## TRANSPORT

Maty powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

## PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
Dariusz Bogdan Niewiński  
19-300 Ełk  
ul. Strefowa 2  
Tel. +48 87 620 99 00  
Fax. +48 87 620 99 88

# Cezar®

Perfekcja w każdym calu