



## SKELNÁ PÁSKA HABITO®

kombinovaná výztužná  
páska pro spoje  
sádrokartonových desek

### POPIS VÝROBKU

#### **Skelná páska Habito® kombinovaná výztužná páska pro spoje sádrokartonů:**

- vyrobena ze skelných vláken
- dvojitá vrstva pro extra pevnost
- tenká
- ve formě roliček
  - rozměr 50 mm × 75 m
  - balena do kartonů a převážena na standardních stohovatelných paletách o rozměrech 120 × 80 cm

Skelná páska Habito® je inovativní výztužná páska, jejíž základ tvoří netkaná sklovláknitá textilie, která je navíc zesílena přídatnou mřížkovou vrstvou. Výsledná páska se pyšní neobyčejnou odolností proti vzniku prasklin. Je speciálně navržena tak, aby se snadno a bez obtíží mohla aplikovat pomocí automatických tmelících zařízení typu bazooka. Stejně tak lze pásku aplikovat standardním postupem pomocí tmelící špachtle.

### POUŽITÍ

Každý spoj mezi sádrokartonovými deskami je potřeba vyztužit, v opačném případě se mohou objevovat praskliny. Vhodným řešením je použít kombinovanou sklovláknitou výztužnou pásku, která se snadno aplikuje a poskytuje vysokou mechanickou pevnost. Díky výjimečné odolnosti proti vzniku prasklin se perfektně hodí zejména na spoje vysokopevnostních sádrokartonových desek typu Habito® H.

	Dutinka	Rolí/karton	Rolí/paleta
50 mm × 75 m	2,5"	12	432

Samotná role je zatavena v plastové fólii, na vrchní straně je umístěna etiketa. Role jsou baleny do kartonových krabic, které se skládají na paletu.

### SKLADOVÁNÍ

Výrobky musí být skladovány na čistém a suchém místě.

### TECHNICKÁ DATA

Struktura	Typ skla	Pevnost v tahu (min) [N/5 cm] ± 30%		Dostava [Počet nití/10 cm]		Plošná hmotnost (min) [g/m <sup>2</sup> ] ± 10%	* L.O.I. (Min) [%] ± 10% tloušťka	Tloušťka [mm]
		MD	CMD	Osnova	Útek			
netkaná textilie + mřížka	E	580	530	35	35	80	33,5	33,5

\* L.O.I. - Loss On Ignition

### INSTALACE

Skelná páska Habito® se aplikuje ve čtyřech krocích.

1. Na čistou a suchou spáru naneste tenkou vrstvu tmelu (5–10 cm širokou).
2. Do čerstvého tmelu vložte skelnou pásku Habito® **mřížkovou stranou směrem k desce**.
3. Pásku zcela překryjte druhou vrstvou tmelu a nechte zaschnout.
4. Překryjte finální vrstvou tmelu (15–20 cm širokou).