

Technický list

TL 20.02 ANTI-SKID

Produkt

ANTI-SKID je tvrzené skleněné plnivo pro realizaci protiskluzových povrchů na hladkých epoxidových podlahách EPOXIN F5000 a F5050.

Vlastnosti

- Transparentní
- Nemění barvu podkladu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Zvyšuje protiskluzové vlastnosti
- Snadno smáčenlivé v epoxidu
- Vysoká pevnost v tlaku

Technické vlastnosti			
Základ	Anorganické sklo		
Hustota	g/cm ³	1,51 – 1,52	
Velikost	µm	158	
Měrná hmotnost	g/cm ³	2,5	
Doporučená spotřeba směsi	kg/m ²	0,1 kg/m ²	(EPOXIN F7000 + ANTI-SKID)

Balení

- Pytlík 0,5 kg

Barva

- Transparentní

Aplikační postup

ANTI-SKID pomalu vmícháváme do již rozmíchaného pojiva (složka A + B) epoxidového laku EPOXIN F7000. Vmíchání se provádí pozvolně za stálého míchání pomalootáčkovým míchadlem (200 - 300 ot./min.). Dávkování je cca 6 – 7 hmotnostních % ANTI-SKIDU na EPOXIN F7000. Celková spotřeba směsi (EPOXIN F7000 + ANTI-SKID) je 0,1 kg/m². Pokud bude spotřeba laku EPOXIN F7000 příliš malá mohou vznikat oka a povrch nebude rovnoměrný (slitý). Pokud bude spotřeba laku EPOXIN F7000 příliš velká dojde k zalití ANTI-SKIDU a protiskluzové vlastnosti povrchu budou sníženy. U aplikace se řiďte hlavně aplikačními podmínkami laku, do kterého se ANTI-SKID vmíchává.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v aktuálním Bezpečnostním listu výrobku.

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby umístěném na obalu výrobku.

Bezpečnost

Při práci s výrobkem nepijte, nejezte ani nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Výrobek je určen pouze pro profesionální uživatele. Spotřebujte jednorázově. Další informace týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu tohoto výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne 31.1.2022

Vyhotoveno dne 16.4.2020

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100