

## Technický list

### TL 8.15 Extreme Slim a Strong

#### Produkt

Oboustranná páska se silnou akrylátovou lepicí vrstvou a plastovým (PET) nosičem. Vyniká svou tenkou tloušťkou a vysokou teplotní odolností. Přilne k široké škále podkladů. Má velkou výhodu v okamžité plné přídržnosti, tím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.



#### Vlastnosti

- Tenkovrstvé lepení pro přesný a minimalistický spoj
- Prachotěsná a vzduchotěsná
- Vysoká teplotní odolnost
- Přídržnost na většinu podkladů včetně plastů
- Okamžitá fixace
- 

#### Použití

Lepení displejů součástek v elektrotechnice  
Lepení ABS plastů v automobilovém průmyslu  
Všestranné použití v kanceláři  
Lepení cedulí a štítků  
Ruční práce a výroba dekorací  
Výroba fotoalb a lepení obrázků

#### Technické vlastnosti

Základ	PET film		
Lepicí vrstva	Akrylová		
Tloušťka	mm	0,2	
Délka	m	5 a 20	
Šířka	mm	19	
Přídržnost o nerez pod 90° úhlem odlepu	N/cm	> 6	
Finální přídržnost	hod.	> 24	
Teplotní odolnost	°C	-10 / +150	
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě +10 °C až +25 °C

#### Balení

- 19 mm x 0,2 mm x 5 m
- 19 mm x 0,2 mm x 50 m

#### Barva

- Transparentní

#### Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnoty včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor.

#### Aplikační postup

1. Spojované materiály zbavte nečistot, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladů, bez toho abyste sahalí na lepicí vrstvu.
3. Pásku řádně přitlačte k podkladu, ideálně zaválejte.
4. Odlepte krycí pásek, plynule bez trhavých pohybů a bez toho abyste se dotýkali lepicí vrstvy.
5. Lepený předmět přiložte na připravenou pásku a opět řádně přitlačte. Předmět je nutné přiložit přesně hned na poprvé. Po přilepení nelze lepený předmět korigovat.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Při lepení na stěnu aplikujte pásku shora dolů po směru skluzu předmětu. Při lepení těžkých předmětů aplikujte adekvátní délku pásky. Páska není vhodná na velmi hrubé a nerovné podklady. Páska splňuje deklarovanou přídržnost na hladkém povrchu, kde dosahuje nejlepších hodnot přídržnosti. Při použití pásky je nutné zohlednit únosnost podkladu.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

### Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je do datumu expirace uvedeného na obalu výrobku.

### Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 25.3.2024

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100